

Technische Daten**Ausgangsmaterial**

Material	Stahlband	
Oberflächenbeschaffenheit	Blank handelsüblich, Warmband nicht gebeizt	
Maßnorm	DIN 59232	
Gütenorm	DIN EN 10142	
Säbelförmigkeit	DIN EN 10131	
Zugfestigkeit, min	400	N/mm ²
Zugfestigkeit, max	600	N/mm ²
Fließgrenze, min	270	N/mm ²
Fließgrenze, max	450	N/mm ²
Bandbreite, min.	120	mm
Bandbreite, max.	650	mm
Banddicke, min	5,0	mm
Banddicke, max	16	mm
Bandquerschnitt, max.	800 x 3 500 x 6	mm ²

Spaltband

Bandanlage ist ausgelegt 100% der Betriebszeit St 52-3 mit einem Querschnitt von 600 x 14,5 mm zu verarbeiten.